

# impra<sup>®</sup>lan-Grund G400 Grund- und Objektlasur

**Bespalvis arba pigmentuotas gruntas ir galutinė danga su veikliosiomis medžiagomis. Skirta apsaugoti medieną nuo mėlynojo pelėsio ir puvimo.**

<b>Naudojimo sritys</b>	<p>Impra<sup>®</sup>lan-Grund und Objektlasur G400 tinka apsaugoti visų rūšių medieną, naudojamą lauke be tiesioginio kontakto su žeme, nuo mėlynojo pelėsio ir puvimo. Ypač tinka langų rėmų ir išorės pakalimų gruntavimui.</p> <p>Dengiant dviem sluoksniais, tinka kaip gruntas ir galutinė danga nestabilių matmenų elementams (sodo tvoros, stoginės automobiliui ir pan.)</p> <p>Norint užtikrinti pakankamą apsaugą nuo oro sąlygų, reikės papildomos dangos sistemos, kurią sudarytų impra<sup>®</sup>lan produktai skirti stabilių matmenų elementams.</p>
<b>Savybės</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerai dengiasi ir nuteka</li> <li>• Atsparus oro sąlygoms</li> <li>• Geros šlifavimo savybės</li> <li>• Minimaliai pašiausia medienos paviršių</li> <li>• Labai geras sukibimas su medienos paviršiumi</li> <li>• Optimalus medienos porų užpildymas</li> <li>• Greitai džiūsta</li> <li>• Tankis ~1,021 g/cm<sup>3</sup> esant +20 °C temperatūrai</li> </ul>
<b>Sudėtis</b>	Akriolato dispersija, vanduo, glikolis, priedai, konservantai, aktyvus ingredientas
<b>Veikliosios medžiagos</b>	7,5 g/kg (0,75 %) IPBC, 2,4 g/kg (0,24 %) propikonazolis, 5,0 g/kg (0,50%) polimerinis betainas
<b>Atspalviai</b>	0000 bespalvis; kitos spalvos pagal užsakymą. Mišrios ir specialios spalvos prieš apdorojimą turi būti patikrintos bandomuoju sluoksniu. Skundas dėl spalvos turi būti pateiktas prieš atliekant objekto vykdymą. Po to pranešimai apie defektus nepriimami.
<b>Pakuotė</b>	20 L; 120 L
<b>Taikymas</b>	Teptuku, mirkymas, apliejimas.
<b>Išėiga</b>	Apytiksliai 80 – 100 ml/m <sup>2</sup> . Išėiga gali skirtis priklausomai nuo paviršiaus ir dengimo būdo. Tikslī išėiga turėtų būti nustatyta bandant ant bandomojo paviršiaus ploto. Naudojimo kiekis standartiniam tyrimui dengiant

	2 kartus apie 160 ml/m <sup>2</sup>
<b>Paviršiaus paruošimas</b>	Paviršius turi būti švarus, tvirtas ir stabilus. Medienos drėgnumas turėtų būti tarp 12% – 14%. Tropinę medieną prieš tai reikia nuvalyti su skiedikliu.
<b>Naudojimo nurodymai</b>	Prieš naudojimą gerai išmaišyti. Tarpiniame šlifavimo etape naudoti 180 grūdėtumo švitrinį popierių ar panašų. Darbui ir džiūvimui reikalinga ne žemesnė nei +10 <sup>o</sup> C aplinkos, dengiamo paviršiaus ir produkto temperatūra, tačiau netinka dirbti ir saulės kaitroje. Mirkant ar apliejant: reikia sureguliuoti produkto klampumą vandeniu iki 11-12 sekundžių DIN 4 srauto puodelyje. Reguliariai tikrinti klampumo lygį ir, jei reikia, pataisyti su vandeniu.
<b>Džiūvimas</b>	Esant +23°C ir 50% santykinei oro drėgmei (pagal DIN 50014) kiekvienam sluoksniui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelimpa dulksės: maždaug po 3 valandų</li> <li>• Paruošta pakartotinai dengti: maždaug po 4 valandų</li> </ul> Didesnė oro drėgmė ir žemesnė temperatūra lėtina džiūvimą.
<b>Skiedimas</b>	Jei reikia, skiedžiama su vandeniu.
<b>Dengimo sistema</b>	<u>Stabilių matmenų mediniai komponentai:</u> 1 x impra®lan-Grund G400 1–2 x impra®lan-Lasur S100 / S150 / S510  <u>Riboto matmenų stabilumo mediniai komponentai:</u> 1 x impra®lan-Grund G400 1 x impra®lan-Lasur S300  1 x impra®lan-Grund G400 2 x profilan®-secur Isolierlack / opac Allwetterlack  <u>Nedimensiniai komponentai:</u> 2 x impra®lan-Grund G400  Galimi ir kiti dengimo variantai. Priklausomai nuo proceso ir taikymo, galite rinktis iš plataus impra®lan gaminių asortimento.
<b>Valymas</b>	Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu. Neleisti produktui išdžiūti ant darbo įrankių.
<b>Naudojimo apribojimai</b>	Nenaudoti medienai, kuri liečiasi su maisto produktais ar gyvūnų pašarais. Neskirtas naudoti patalpose. Netinka naudoti bitynuose. Atogrąžų ir tanininės medienos džiūvimas gali užtrukti ilgiau, todėl gali pakisti spalva ir atsirasti kljavimo problemų. Todėl rekomenduojama užtepti bandomąjį sluoksnį. Medienos apsaugos priemonėse yra biocidinių veikliųjų medžiagų, kurios apsaugo medieną nuo kenkėjų. Jie gali būti naudojami tik pagal naudojimo instrukcijas ir patvirtintose naudojimo zonose. Netinkamas naudojimas gali pakenkti sveikatai ir aplinkai.
<b>LOJ turinys (VOC)</b>	30 g/L (Cat. 1g / Wb): max. 30 g/L

<b>CLP Reglamentas</b>	Impra®lan-Grund G400 nebuvo priskirta jokiai kategorijai pagal CLP reglamentą. Signalinis žodis: netaikoma Piktograma: netaikoma
<b>Atsargumas (H- and P statements)</b>	Sudėtyje yra 1-((2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl)methyl)-1H-1,2,4-triazole, iodopropynyl butylcarbamate, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis-(hydroxymethyl)-imidazo-(4,5-d)-imidazol-2,5-(1H,3H)-dione. Gali sukelti alerginę reakciją.
<b>Pirmosios pagalbos priemonės ir sauga</b>	Šis gaminytis turi būti naudojamas laikantis galiojančių taisyklių, reglamentuojančių darbuotojų sveikatą ir saugą bei nelaimingus atsitikimus darbe. Neįkvėpti perteklinio purškalo. Naudojant gaminį ir po to, įsitikinti, kad patalpa yra tinkamai vėdinama. Jei produkto pateko į akis arba ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Profesionaliems vartotojams paprašius bus pateiktas saugos duomenų lapas. Gisbau kodas: HSM-LV 10.
<b>Sandėliavimas ir transportavimas</b>	Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausai, vėsiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Laikyti atskirai nuo maisto produktų. Galiojimo laikas tinkamai sandėliuojant: žiūrėti ant pakuotės.
<b>Nurodymai utilizavimui</b>	impra®lan-Grund 400 ir jo likučiai negali patekti į dirvožemį, vandens telkinius ar kanalizaciją. 2 vandens pavojingumo klasė (savarankiška klasifikacija pagal VwVwS 4 priedą). Perdirbimui turi būti siunčiami tik visiškai tuščios pakuotės. Skystų medžiagų likučius atiduoti į dažų likučių surinkimo punktą. Atliekų tvarkymo kodas Nr. 03 02 02.
Šis techninis aprašymas yra orientacinio pobūdžio. Todėl jokių garantijų negalime suteikti dėl įvairių darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės, nes neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Jeigu nėra aiškaus mūsų raštiško patvirtinimo, jog produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia mūsų suteikta konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija, net jeigu suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.	